結構圖目錄

A0-01	圖號索引表	S1-17	十五層補強位置結構平面圖
A0-02	修復補強工程說明	S1-18	屋突一層補強位置結構平面圖
A0-03	一般說明	S1-19	屋突一層補強位置結構平面圖
A0-04	職業安全衛生設施說明	S1-20	屋突二層及屋頂層補強位置結構平面圖
A0-05	工程材料檢驗總表		
		S1-21	結構立面圖(一)
S0-01	鋼筋混凝土一般說明	S1-22	結構立面圖(二)
S0-02	植筋工法施工規範	S1-23	結構立面圖(三)
S0-03	鋼筋標準圖(一)		
S0-04	鋼筋標準圖(二)	S2-01	標準層結構補強配置圖
S0-05	梁配筋標準圖	S2-02	補強構件配筋圖(一)
S0-06	梁箍筋與穿孔補強標準圖	S2-03	補強構件配筋圖(二)
S0-07	柱配筋標準圖	S2-04	RC梁鋼鈑包覆補強詳圖
S0-08	牆配筋及非結構牆牆角錨定筋標準圖	S2-05	RC裂縫補強詳圖
S0-09	鋼筋續接器施工說明	S2-06	門窗詳圖
		S2-07	2F底版下新增設ST15鋼鈑詳圖
S1-01	地下二層補強位置結構平面圖	S2-08	B1層新增設P3鋼柱底端接合詳圖
S1-02	地下一層補強位置結構平面圖		
S1-03	一層補強位置結構平面圖		
S1-04	二層補強位置結構平面圖		
S1-05	三層補強位置結構平面圖		
S1-06	四層補強位置結構平面圖		
S1-07	五層補強位置結構平面圖		
S1-08	六層補強位置結構平面圖		
S1-09	七層補強位置結構平面圖		
S1-10	八層補強位置結構平面圖		
S1-11	九層補強位置結構平面圖		
S1-12	十層補強位置結構平面圖		
S1-13	十一層補強位置結構平面圖		
S1-14	十二層補強位置結構平面圖		
S1-15	十三層補強位置結構平面圖		
S1-16	十四層補強位置結構平面圖		

修復補強工程說明

1. 本工程範圍包括建築物地下二層至屋頂層之梁、柱、版、牆、構件 (範圍及位置由現場會同屋主及監造單位確認)。

2. 主要工作内容為 :


(1) 補強工程: 增設伸縮縫、增柱及增梁等工程。

(2) 復原工程 :

- a. 因震損而損壞窗、牆、地坪、天花板、磁磚、管線 等之復原(含損壞或尺寸不合者)。
- b. 粉刷油漆。
- c. 承包商須依監造單位指示將施作範圍內物品搬移,並於完工後依指 示復原,本項費用包含於環境、其他清理復原費用內,不另計價。

(3) 假設工程:

- a. 承包商應確實以甲種圍籬做好本工程影響範圍之安全防護,並確保 施工鷹架、工作架之安全性。
- b. 出入路線應用適當之方式妥為保護,以免損壞,若有損壞應全面更 新或修復(以甲方確認之方式為依據)。



(一)建物地理位置





校對 CHECKED BY

APPROVED BY

核准





修復補強工程說明



A0 - 02

一般說明

投標前

承商應詳讀所有招標文件,並應親自詳盡調查現場施工狀況與詳實估算各工項之數量,若有任何疑義應依採購法規定期限內提請甲方解釋或修正,不得於開標後藉故質疑圖說而拒不簽約或為不合理要求。

施工前

- 1. 承商應於開工前詳細調查現場狀況並將各施工可能影響處所之施工前照片詳細記錄並整理後,送交一份給監造單位存查,以做為復原施工之依據,若有遺漏者以甲方解釋為準,承商不得異議。
- 不商應與甲方充分溝通後,妥善規劃並擬訂「工程施工預定進度網狀圖」、「品質計畫書」、「勞工安全衛生計畫書」及「施工計畫書(含拆除工程計畫)」,經甲方核可後始可開工。
- 3. 施工停檢點之一般說明:
 - (1). 施工廠商應將「施工停檢點(或稱檢驗停留點)」列入施工品質計畫書內。
 - (2).「施工停檢點(或稱檢驗停留點)」定義:施工廠商於此指定之時間點必須即時暫止施作,並主動通知學校及監造單位檢視並且確認核准後,方可進行下一步驟施工,否則一律敲除重作。其相關之費用及工期延宕責任亦由施工廠商負責。
- 4. 補強用各項材料之材質及相關技術資料等,應先填送甲方審核後才可進貨, 進場時並需提送出具之出廠證明。若承商不經核准即逕行進貨使用時,甲 方得令其拆除重做,承商不得異議。
- 5. 基地範圍內之溝渠、結構物及其他公用設施均應詳予調查,妥為注意及防護。若有因施工不慎而造成任何損壞,承商須負完全修復及賠償責任。

施工中

- 本設計圖面若有與現場實際狀況不符或承商對圖面有疑義時應先提請甲方澄清,不得選行施作或擅自更改施作方式。
- 2. 各整修施工項目, 若施工位置有局部調整之必要時, 廠商得依監造單位校方指示施作。
- 3. 本工程為修繕補強工程,應設置各項施工安全措施及警示措施。
- 4. 施工期間之噪音與震動等,均應依法令規定予以適當之管制,為減少對鄰近住戶生 活作息之影響,除早上8:00至下午5:00外禁止從事產生噪音、震動等施工作業。
- 5. 施工時之所有材料、施工機具設備及廢棄物等,均應堆放於安全圍籬內,以維護環境清潔,廢棄物之運棄須依營建署「營建廢棄土方處理方案」相關規定辦理,並於運棄前將相關合法運棄廠之證明送監造單位審核後函文本校備查。
- 6. 承商於補強工程施工前應先將留置於室內之既有設備、器材及地板、黑板、門、窗戶、管線等妥為保護,不得損壞或污染,否則應負完全賠償或清理之責任。
- 7. 承商應於施工中各階段以照片詳細記錄施工過程及品質檢驗過程,並於每週整理後送交一份給甲方存查。
- 8. 現有水、電、消防、瓦斯等管線有妨礙施工者均暫時遷移,施工完成後再予以復原。
- 9. 承商應確實依核定之每日出工人數出工,不得以任何藉口拖延入場,致需以趕工方式進行施工。
- 10. 表面裝修材料未特別註明者,原則上採用與現有材料材質、尺寸及顔色相同者。
- 11. 承商應隨時保持工地整潔,勿將午餐、飲料... 等易孳生蚊蠅之廢棄物留置工地, 造成環境污染。
- 12. 工程施工中嚴禁工人飲酒後上工, 若經發現將強制停止施工。
- 13. 承商進行拆除作業 (例如磚牆拆除) 中,應採適當工法並設置防護措施不得損壞原有結構 (梁、柱、版等) 及相關設備。
- 14. 承商所使用之鋼管施工架 (含單管施工架及框式施工架),須符合CNS 4750 A2067及設置防止墜落災害設施。

其他

- 本工程預算費用已包含因結構修繕補強工程所造成其鄰近結構、建築、設備、管線或裝璜之拆除及復原工作費用。
- 2. 工程遭遇必須停工因素時應立即通知甲方,依相關規定辦理會勘檢討,並經甲方同意後始得辦理停工。
- 3. 施工前後施工地點原有設備搬離安置位置及移回,乙方需配合甲方指示辦理。

記文 言十 DESIGNED BY 	个文 主) CHECKED BY	DESCRIPTION
繪圖	核准	
河 凹	15人 /正	
DBYMN BA	APPROVED BY	

職業安全衛生設施說明:

- 1. 為因應工程施工與甲方正常運作特此說明,並要求承包商務必遵行。
- 2. 本工程施工需求:
 - (1) 機具、設備防護、保全計畫。
 - (2) 工程施工與住戶生活起居重疊。
 - (3) 確保住戶進出動線安全無虞。
 - (4) 確保住戶及施工人員人身安全。
 - (5) 施工中避免過大噪音,影響住戶。
 - (6) 管制施工品質無虞。
- 3. 設施(備)保護計畫:
 - (1) 施工前由承包商主動以書面提出與甲方作點交工地之會勘,並作成會議紀錄。
 - (2) 施工範圍內之客廳、房間、廚房等,於施工期間之維護由承包商負責,若有損失,全部由承包商負責,故承包商應自行考慮保險項目及維護方式。
 - (3) 竣工前由承包商實施器材具、設施(備)等之自主查驗,於申報竣工時作為必要書面附件。
 - (4) 若未完成上述設施(備)保護計畫,業主不核准竣工之申報。
 - (5) 若遇下雨時承包商應在外露之門窗及開口處,以帆布由外部將開口覆蓋牢固,避免雨水滲入室内。

- 4. 配合住戶安全衛生及環保設施:
 - (1) 提供工地安全設施配置規劃圖
 - (2) 硬體設施
 - a. 於各層樓面至少設置一處垃圾桶,並需配合分類,並定時清理。
 - b. 設置保護措施及安全設備。
 - c. 承包商於施作會造成粉塵之工作時(例如:打掃清潔、傾倒廢棄物、打石、粉刷等),應灑水或使用 適當辦法令粉塵減少至環保法令允許範圍。
 - (3) 承包商應於施工中每日皆執行「勞安衛管制計畫」,營造廠商執行不善,經甲方勸導不聽,除業主將要求撤換營造廠商之安衛管理員,若因此令住戶受傷等意外事故,將由營造廠商負全責。
 - (4)有關施工架應遵守「營造安全衛生設施標準」相關規定。

山海觀大樓結構補強工程





工程施工材料設備規格送審及檢試驗管制總表

項次	材料設備名稱	規格	書面送審文件	審查時機	試驗規範及試驗方法	試驗項目及標準	試驗時機	試驗頻率	試驗總次數最低下限	備註
1	植筋材料	通過 ASTM E1518或 ICBO AC58標準	材料出廠證明及認證報告	施工前		拉拔試驗依S0-2	施工前及施工中	17組 (每次3個)	17組 (每次3個)	
2	SD420W鋼筋	#6,#8	材料出廠證明無輻射污染證明	施工前	CNS560A2006 鋼筋混凝土 用竹節鋼筋 CNS 2111, CNS 2112 CNS 3941	鋼筋拉伸試驗及鋼筋彎曲試驗 降伏強度應大於 4200 kgf/cm²	進場	2支(每種號數至少1支)	2支(每種號數至少1支)	
3	SD280鋼筋	#3,#4,#5	材料出廠證明無輻射污染證明	施工前	CNS560A2006 鋼筋混凝土 用竹節鋼筋 CNS 2111, CNS 2112 CNS 3941	鋼筋拉伸試驗及鋼筋彎曲試驗 降伏強度應大於 2800 kgf/cm²	進場	3支(每種號數至少1支)	3支(每種號數至少1支)	
4	預拌混凝土	280kgf/ci	心配 比 表材料 出 廠 證 明	施工前	CNS13465 新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗法 CNS1232 混凝土圓柱試體 抗壓強度檢驗法 CNS3090	抗壓強度【28天≥280 kgf/c㎡】 坍度【15cm ± 2cm】 氯離子含量【≤0.15kg/㎡】	施工中,每次澆灌	17組 (每次3個)	17組 (每次3個)	
5	無收縮水泥砂漿	350kgf/ci	㎡ 強度、縮減率 │	施工前						
6	鋼筋續接器	#8,SA級	材料出廠證明 高塑性反復載重試驗 一年內合格報告	施工前	詳設計圖說	母材拉力試驗 拉力試驗 高塑性反復載重試驗	進場	1個(高塑性反復載重試驗)+3個(拉力試驗)	1個(高塑性反復載重試驗)+3個(拉力試驗)	

備註:監造單位為確保材料設備品質得視工程實際需要予以增加試驗次數及項目。

設計 DESIGNED BY	校對 CHECKED BY	修正說明 DESCRIPTION	修改日期 DATE
	核准 APPROVED BY		

比例 PROPORTION

工程材料檢驗總表

張號 SHEET NO. 圖號 DRAWING NO.

A0 - 05

鋼筋混凝土一般說明

壹、混凝土

- 1. 除另有規定者外,水泥採用卜特蘭第1型水泥,並符合中國國家標準CNS 61 R2001。
- 2. 混凝土粒料須符合CNS 1240 A2029規範標準。
- a.結構體及基礎工程 fc'= 280kgf/cm² b.基底混凝土 $fc' = 140 \text{ kgf/cm}^2$
 - 4. 未經設計監造單位認可之混凝土不得進入工地。
 - 5. 不得使用海砂,現場應依規定抽測含氯量。(CNS 3090)

構材種類與情況	新拌混凝土 (單位體積含量,kg/m³)
預力混凝土	0.15
鋼筋混凝土經常保持乾燥或防止受潮	0.15

貳、鋼筋

1. 鋼筋採用熱軋竹節鋼筋,並符合CNS 560 A2006之規定。

₹ 2.降伏強度為

D10(#3)至D16(#5)採用SD280, fy=2800 kgf/cm²。 D19(#6)至D36(#11)採用SD420W或SD420, fy= 4200 kgf/c㎡ , Fu/Fy≥ 1.25。

- 3. 如有特殊情況須使用鋼筋銲接,應符合ANSI/AWS D1.4之規定,並須經設計監 造人同意,且其接合強度至少達鋼筋規定降伏強度之1.25倍。
- 4. 鋼筋標準尺寸及重量如下:

And Art 1000 U.B.	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D36
鋼筋稱號	(#3)	(#4)	(#5)	(#6)	(#7)	(#8)	(#9)	(#10)	(#11)
標稱直徑(mm)	9.53	12.7	15.9	19.1	22.2	25.4	28.7	32.2	35.8
重量(kgf/m)	0.56	0.994	1.56	2.25	3.04	3.98	5.08	6.39	7.90

5. 承造人應提供使用之鋼筋等建材無輻射污染證明,保證所用之建材無輻射污染, 且禁止使用水淬鋼筋(即線上熱處理鋼筋)。

冠偉工程顧問有	了是公司
台北市大安區建國南路一段160號9樓之2	電話 (02)2701-0234

設計 DESIGNED BY	校對 CHECKED BY	
繪圖 DRAWN BY	核准 APPROVED BY	

修正說明DESCRIPTION

植筋工法施工規範

一、總則

- 1、本施工要點乃在原有結構混凝土鑽孔,注入植筋劑,旋入鋼筋,以達到新混凝土與原有 結構混凝土結合成一體之目的,增加設計之彈性,或提供改建結構之永久性補強措施。
- 2、本施工, 植筋使用之竹節鋼筋須符合鋼筋混凝土施工規範或 CNS 560之規定, 植筋使用 之化學材料須通過 ASTM E-1512-93 (Standard test method for testing bond performance of adhesive-bonded anchor)、ICBO AC58 (Acceptance Criteria 58)等或其它國際標準認證之材料
- , 並於送審時檢附相關認證報告。
- 乙、植筋材料之設計總握裹強度須可發揮至鋼筋降伏,並依實際現場使用狀態考量是否植筋 深度須符合建築技術規則之鋼筋搭接長度,承包廠商須提供相關之計算書與計算使用材 料相關之安全係數與規格,經專業技師簽證後,送交業主及設計單位審查,經審查合格 後,始能施工。
- 4、經審查合格後,承包商應在施工前提出核可材料之採購證明(或出廠證明)與施工計畫書 (內容應詳述材料品名規格、施工之相關尺寸、施工方法及步驟等細節)。
- 5、為確保植入原結構鋼筋之性能如同預埋鋼筋,應選擇合適之植筋藥劑與埋設深度,使得 植入鋼筋受力達降伏狀態時, 仍可牢固於原結構之上。

二、施工步驟

- 1、 鑽孔須按照設計圖或業主指定之位置,利用鑽機予以鑽孔。為避免破壞或鑽斷原有鋼 筋,施工時應採用鎢碳鋼製鑽頭鑽孔,則遇鋼筋或金屬鈑自然無法鑽斷。(不可採用 鑽石鑽頭,遇鋼筋一樣可鑽斷)
- 2、 植筋之鋼筋直徑、鑽孔孔徑、鑽孔孔深在施工前可進行適用性拉拔試驗,予以確認。
- 3、 於施工時鑽孔位置應考慮受拉力載重(N)時之最小邊距(鋼筋與最外側)及最小間 距 (鋼筋與鋼筋)對植筋效果之影響。應使:
 - 0.5h ≤ C, (C:鋼筋中心與最外側距離, h: 植筋之埋深) 若三邊以上邊距小於或等於 O.5h時, 應另詳加檢討可行性。
 - 0.5h ≦ S, (S:鋼筋中心與鋼筋中心距離)

另應考慮相關鋼筋混凝土規範之要求。

- 4、 鑽孔過程若在未達設計孔深而遇到既有鋼筋時,則此鑽孔應予以廢棄不用,另行鑽孔 ,而廢孔應以fc'=350 kg/c 無收縮水泥砂漿填實。
- 5、 鑽孔完畢後應用吹氣筒或其他空壓設備將孔內灰屑吹出,避免灰屑殘留於孔內。
- 6、 將 植 筋 膏 藥 劑 裝 入 注 射 器 , 以 裝 有 混 合 器 之 注 射 頭 深 入 孔 底 緩 緩 將 植 筋 膏 打 入 孔 内 , 依注射頭之刻度邊打邊退,直到鑽孔至少七分滿為止,再將準備好之鋼筋慢慢旋入孔 内,至底部且可目視藥劑外溢,切不可將鋼筋直接插入,以避免鋼筋與孔避間殘留空
- 7、 植筋施作完成後一小時以內,避免碰觸或矯正鋼筋而影響強度,待硬化完成後24小時 即可進行負載施工。

三、 使用材料

1、鋼筋

本材料係指一般用於鋼筋混凝土構造物之竹節鋼筋材料,其鋼材須符合鋼筋混凝土施工規範或 CNS560之規定,鋼筋上應無鏽蝕、浮鏽、污物、油脂或有損其強度之損害物或有混凝土附著物 , 其降伏強度應依照 SO-1 辦理。

2、植筋化學藥劑

植筋用化學藥劑可採用一劑型或二劑型藥劑 ((主劑及硬化劑)藥劑經混合嘴混合注入孔內)。 植筋用化學藥劑須按照製造廠商之儲存方式善加保管,如因儲存不當而致失效或已超過規定有效 期限,該材料不得使用,並由承包商自行負責。

四、 拉拔試驗

1、說明

植筋之拉拔試驗主要目的在於控制植筋之施工品質,並確認植筋工作符合設計要求;有關拉拔試驗 之規定如下:

- q、拉拔試驗單位可由TAF核可之實驗單位擔任監證,並於每次試驗完畢由該單位出具試驗結果報告 並提送工地工程師查核。
- b、施工前現場可行性試驗:測試拉力依設計之埋深以同尺寸鋼筋材料,以1.25倍(安全係數)鋼筋降 伏 (設計) 拉力在工地試作 3支其藥劑錨錠部份不得破壞,以確保藥劑握裹能力並記錄孔深、使用 藥劑廠牌、型號作為日後施作品管之依據。
- c、安裝品管試驗比例:每批完成之化學藥劑有效樣本需作至少三百分之一隨機取樣之現場安全測試 , 業主/工地工程師可依現場施工情況與材料可靠度調高試驗比例。
- d、施工後安裝品質試驗:測試拉力為1倍降伏(或設計)拉力,其藥劑及混凝土不得破壞。
- e、於安全測試過程中若有失敗樣本,於同一批樣本改作25%比例進行測試,若全部合格,則該批植筋 視為合格,原有之失敗植筋由承包商無償補設;若25%之樣本中有任何一支不合格,則該批植筋全 部測試,若出現有任何不合格,植筋視同失敗,並依業主或設計單位指示辦理。

2、試驗設備

植 筋 之 拉 拔 試 驗 設 備 包 括 : 油 壓 千 斤 頂 、 手 動 幫 浦 、 校 正 報 告 、 鋼 筋 夾 月 。 其 中 油 壓 千 斤 頂 及 手 動幫浦須經國家標準局認證通過之檢驗單位校正,並檢附有效校正期限為一年內之校正報告。

3、試驗步驟

- a、確定試驗鋼筋周圍平面平坦且與鋼筋直交,以做為千斤頂之反力。
- b、將千斤頂套入試驗鋼筋,並裝上夾片。
- c、將手動幫浦油壓管接上千斤頂,並旋緊閥門。
- d、確定油壓表歸零後由手動幫浦慢慢加壓,直到試驗拉力。
- e、記錄並拍照存證後打開閥門,解除拉力,試驗完成。

植筋相關參考資料 (本表僅供參考,承商依不同品牌特性須自行調整植筋埋深,惟須達強度需求)

鋼筋號數	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#10
孔徑 (mm)	13	16	20	25	28	32	40
降伏強度	2800	2800	2800	4200	4200	4200	4200
埋深(mm)	100	150	170	255	285	315	460

山海觀大樓結構補強工程

言文 言十 DESIGNED BY	们义 主门 CHECKED	E
繪圖 DRAWN BY	核准 APPROVED]

fy kgf/cm ² k 2800 4200 5000	fc' kgf/cm ² 210 245 280 350 420 490 560 210 245 280 350 420 490 560	37 34 32 30 30 30 30 55 51 48	D13 (#4) 49 45 42 38 35 32 30 73	D16 (#5) 57 53 47 43 40	73 68 63 57	所数 D22 (#7) 鋼筋 (a) 106 98 92 82	121 112	D29 (#9)	D32 (#10)	D36 (#11)	D39 (#12)	fy kgf/cm²	fc'				鋼筋		D25 (110)	D20 (#0)	D22 (#10)	T
2800	210 245 280 350 420 490 560 210 245 280 350 420 490	37 34 32 30 30 30 30 55 51 48	49 45 42 38 35 32 30	57 53 47 43	月層拉力 73 68 63 57	鋼筋 (a) 106 98 92	121 112		B32 (#10)	D30 (#11)	1237 (112)		kgf/cm	D10 (#3)	D13 (#4)	D16 (#5)	D19 (#6)	D22 (#7)	D25 (#8)	1 17/9 (#9)	11177/141111	D36 (#11)
4200	245 280 350 420 490 560 210 245 280 350 420 490	34 32 30 30 30 30 55 51 48	45 42 38 35 32 30	61 57 53 47 43	73 68 63 57	106 98 92	121 112	137			1	11.51, 4111	1191/ 1111	D10 (113)	D13 (11 1)			上超筋(c		D25 (115)	B32 (110)	D30 (#11
4200	280 350 420 490 560 210 245 280 350 420 490	32 30 30 30 30 55 51 48	42 38 35 32 30	53 47 43	63 57	92			153	170	187		210	48	63	79	95	137	157	177	199	221
4200	350 420 490 560 210 245 280 350 420 490	30 30 30 30 55 51 48	38 35 32 30	47 43	57		105	126	142	158	173		245	44	59	73	88	127	145	164	184	205
4200	420 490 560 210 245 280 350 420 490	30 30 30 55 51 48	35 32 30	43		92	105	118	133	147	162		280	41	55	69	82	119	136	154	172	192
	490 560 210 245 280 350 420 490	30 30 55 51 48	32 30		L 50		94	106	119	132	145	2800	350	37	49	61	74	106	122	137	154	171
	560 210 245 280 350 420 490	30 55 51 48	30	40	52	75	86	97	108	120	133		420	34	45	56	67	97	111	126	141	156
	210 245 280 350 420 490	55 51 48		20	48	69	79	90	100	112	123		490	31	42	52	62	90	103	116	130	145
	245 280 350 420 490	51 48	1 13	38	45	65	74	205	94	104	281		560 210	71	39	110	142	206		109 266	122	136
	280 350 420 490	48	68	91 85	110	158 147	181 168	205	229	255	260		245	66	95 88	118	142	206 190	235	246	298 276	331
	350 420 490		63	79	95	137	157	177	199	221	243		280	62	82	103	123	178	204	230	258	287
5000	490	43	57	71	85	123	140	159	178	198	217	4200	350	55	74	92	110	159	182	206	231	257
5000		39	52	65	78	112	128	145	162	180	199		420	51	67	84	101	146	166	188	211	234
5000	560	36	48	60	72	104	119	134	150	167	184		490	47	62	78	93	135	154	174	195	217
5000	560	34	45	56	67	97	111	125	141	156	172		560	44	58	73	87	126	144	163	183	203
5000	280	57	75	94	113	163	187	211	237	263	289		280	79	105	132	158	229	262	296	332	369
5000	350	51	67	84	101	146	167	189	212	235	259		350	71	94	118	142	205	234	265	297	330
	420	46	62	77	92	133	153	172	193	215	236	5000	420	65	86	108	129	187	214	242	271	301
	490	43	57	71	85 80	123	141	160 149	179 167	199 186	219		490	60	80	100	120	173	198 185	224	251	279
	560	40	53	105		116	132	236	265	294	324		560 280	56 94	75 126	93	112 189	162 273	312	209 353	235 396	261
	280 350	63 57	84 75	105 94	126 113	183 163	209 187	230	237	263	290		350	85	1120	141	169	244	279	316	354	393
5600	420	52	69	86	103	149	171	193	216	240	265	5600	420	77	103	128	154	223	255	288	323	359
	490	48	64	80	96	138	158	179	200	223	245		490	71	95	119	143	206	236	267	299	333
	560	45	60	75	90	129	148	167	187	208	229		560	67	89	111	134	193	221	250	280	311
				_	一般拉力	鋼筋 (b)		•			一般拉力鋼筋 d								1		-
	210	30	38	47	56	81	93	105	118	131	144		210	37	49	61	73	106	121	137	153	170
	245	30	35	44	52	75	86	97	109	121	133		245	34	45	57	68	98	112	126	142	158
	280	30	33	41	49	71	81	91	102	114	125		280	32	42	53	63	92	105	118	133	147
2800	350	30	30	37	44	63	72	82	91	102	112	2800	350	30	38	47	57	82	94	106	119	132
	420	30	30	33	40	58	66	74	84	93	102		420	30	35	43	52	75	86	97	108	120
	490	30	30	31	37	53	61	69	77	86	95		490	30	32	40	48	69	79	90	100	112
	560	30	30	30	35	50	57	65	72	80	216		560 210	30		38	110	65 158	74 181	205	94 229	104 255
	210	39	56 52	70 65	84 78	122	139 129	157 146	177	196 182	216		245	55 51	73 68	91	110	138	168	189	212	236
	280	37	49	61	73	106	129	136	153	170	187		280	48	63	79	95	137	157	177	199	221
4200	350	33	44	55	65	95	108	122	137	152	167	4200	350	43	57	71	85	123	140	159	178	198
1200	420	30	40	50	60	86	99	111	125	139	153		420	39	52	65	78	112	128	145	162	180
	490	30	37	46	55	80	91	103	116	129	142		490	36	48	60	72	104	119	134	150	167
	560	30	35	43	52	75	86	97	108	120	132		560	34	45	56	67	97	111	125	141	156
	280	44	58	72	87	126	144	162	182	202	223		280	61	81	102	122	176	202	228	255	284
	350	39	52	65	78	112	129	145	163	181	199		350	55	73	91	109	158	180	204	228	254
	420	36	47	59	71	103	117	133	149	165	182	5000	420	50	66	83	100	144	165	186	209	232
	490	33	44	55	66	95	109	123	138	153	168		490	46	62 58	77	92 86	133	152	172 161	193 181	215
	560 280	31	41	51	62	89	102	115	129	143 227	158 249		560 280	43 73	97	72		125	143 240	271	304	338
	350	49	65 58	81 73	97	141 126	161 144	182 163	204 182	203	223	-	350	65	87	121 108	145	210 188	215	243	272	303
5600	420	40	53	66	80	115	131	148	167	185	204	5600	420	59	79	99	119	172	196	222	249	276
	490	37	49	61	74	106	122	137	154	171	189		490	55	73	92	110	159	182	205	230	256
	560	35	46	58	69	100	114	129	144	160	176		560	52	69	86	103	149	170	192	215	239
1.使用本表時,待伸展或搭接之鋼筋或鋼線之淨間距不小於db,淨保護層厚至少db,以及 da 範圍內肋筋或箍筋不少於規範規定。或待伸展或搭接之鋼筋或鋼線之淨間距至少2db,以及淨保護層至少db。 2.下列情況,上表值須再乘下列係數。										4.鋼筋伸 5.本表所 小於30 6.經依現 7.成束網 三根成	展長度除本 列搭接長度 cm(甲級搭接 場狀況檢核 筋之伸展長 束者增加 20 束者增加 3		可依實際狀況 度,若符合規 接長度內鋼筋 其施工性能 鋼筋在受拉	況參照設計規範 25.5.2.1之 範 25.5.2.1之 5之使用量至 7生者,應採 或受壓之伸展	規範 25.4.2.4億 甲級搭接標 少為分析值之 用其它之錨分 展長度增加:	準,上表值可 之兩倍,且挠 E或續接(如緣	丁除以1.3,(思 茶接鋼筋面積 賣接器或銲接	[1.0 (d),但 百分比小於5				


		筋最小保護層厚		單位: mm
混凝土暴露環境	構材	鋼筋	規定保護層厚度	附註
貼地澆置且永久接觸大地 之混凝土	所有構材	所有鋼筋	75	1.鋼筋保護層為自鋼筋外面至混凝土表面之厚度,
暴露於大氣環境或接觸大地 之混凝土	所有構材	D19 至 D57 鋼筋 D16 鋼筋、鋼線標稱直徑 16mm 及以下者	50 40	除另有規定外悉依本表規定. 2.保護層之量測:有橫向鋼筋者量至箍筋表面, 無橫向鋼筋者量至外層主鋼筋之表面.
不暴露於大氣環境且不接觸大地	樓板、小梁和牆	D43 至 D57 鋼筋 D36 鋼筋及以下號數者	40 20	二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二
之混凝土	梁、柱、柱墩和拉力桿	柱筋、肋筋、箍筋、螺箍筋 及閉合箍筋	40	整濕度交替變化作用者. 4.本表適用於場鑄無預力混凝土構材.
與海水或腐蝕性環境接觸者	所有構材	所有鋼筋	100	4. 华衣廻用水物歸無頂刀, 此, 風上, 相构.

fy	fc'				筋搭接- ************************************	爾筋號數				單位
kgf/cm ²	kgf/cm ²	D10 (#3)	D13 (#4)	D16 (#5)	D19 (#6)	D22 (#7)	D25 (#8)	D29 (#9)	D32 (#10)	D36 (1
	210	37	49	61	73	106	121	137	153	170
	245	34	45	57	68	98	112	126	142	158
2000	280	32	42	53	63	92	105	118	133	147
2800	350	30	38	47	57	82	94	106	119	132
	420	30	35	43	52	75	86	97	108	120
	490	30	32	40	48	69	79	90	100	112
	210	55	73	91	110	158	181	205	229	255
	245	51	68	85	101	147	168	189	212	236
4200	280	48	63	79	95	137	157	177	199	221
4200	350	43	57	71	85	123	140	159	178	198
	420	39	52	65	78	112	128	145	162	180
	490	36	48	60	72	104	119	134	150	167
	280	61	81	102	122	176	202	228	255	284
5000	350	55	73	91	109	158	180	204	228	254
3000	420	50	66	83	100	144	165	186	209	232
	490	46	62	77	92	133	152	172	193	215
	280	73	97	121	145	210	240	271	304	338
5600	350	65	87	108	130	188	215	243	272	303
2000	420	59	79	99	119	172	196	222	249	276
	490	55	73	92	110	159	182	205	230	256

fy	fc'			竹節釒	岡筋受風	整伸展	長度(ℓc	/ C)		單位: cm
kgf/cm ²	kgf/cm ²	D10 (#3)	D13 (#4)	D16 (#5)	D19 (#6)	D22 (#7)	D25 (#8)	D29 (#9)	D32 (#10)	D36 (#11)
	210	20	20	24	28	33	37	42	47	52
	245	20	20	22	26	30	35	39	44	49
	280	20	20	20	24	28	32	37	41	45
2800	350	20	20	20	24	28	32	36	40	45
	420	20	20	20	24	28	32	36	40	45
	490	20	20	20	24	28	32	36	40	45
	560	20	20	20	24	28	32	36	40	45
	210	21	28	35	42	49	56	63	70	78
4200	245	20	26	32	39	45	52	58	65	73
	280	20	24	30	36	42	48	55	61	68
4200	350	20	24	30	36	42	47	54	60	67
	420	20	24	30	36	42	47	54	60	67
	490	20	24	30	36	42	47	54	60	67
	560	20	24	30	36	42	47	54	60	67
	280	22	29	36	43	50	57	65	73	81
	350	21	28	35	43	49	56	64	71	79
5000	420	21	28	35	43	49	56	64	71	79
	490	21	28	35	43	49	56	64	71	79
	560	21	28	35	43	49	56	64	71	79
	280	24	32	40	48	56	64	73	81	90
	350	24	32	40	48	55	63	71	80	89
5600	420	24	32	40	48	55	63	71	80	89
	490	24	32	40	48	55	63	71	80	89
	560	24	32	40	48	55	63	71	80	89


fy	fc'			竹節鍋	開節受壓	整搭接 長	長度(ls	c)		單位: cm		
kgf/cm ²	kgf/cm ²	D10 (#3)	D13 (#4)	D16 (#5)	D19 (#6)	D22 (#7)	D25 (#8)	D29 (#9)	D32 (#10)	D36 (#11)		
2800	≥210	30	30	33	40	46	52	59	66	74		
4200	≥210	30	39	49	59	69	78	88	99	110		
5000	≥210	40	53	66	79	92	105	118	133	147		
5600	≥210	47	62	78	94	109	124	141	158	175		
註 1.不同直徑之受壓鋼筋搭接時,其搭接長度應為大號鋼筋之伸展長度或小號鋼筋之搭接長度兩者之大值。												
		鋼筋	5間淨距標準	準 圖			相	鄰鋼筋搭挂	妾與受拉鋼	線網伸展.		

鋼筋間淨距標準圖	相鄰鋼筋搭接與受拉鋼線網伸展.搭接	
淨距 淨距 淨 第二層鋼筋 第二層鋼筋	 	長度.
附註:	光 伸展 搭接	
1.鋼筋間最小淨距: 撓曲構材(如梁版)不得小於2.5cm或1.0db,1.0D'或粗粒料徑之1.33倍. 受壓構材(如柱牆)不得小於4.0cm或1.5db,1.5D'或粗粒料徑之1.33倍. db為鋼筋直徑, D'為束筋相當直徑. 2.梁第二層鋼筋須與第一層鋼筋上下對齊,不得錯開,	面 鋼 線 網 la ≥ 15cm ≥ 5cm lst lst	-
且層間淨距不得小於2.5cm,不得大於設計值 3.鋼筋捆紮成束筋時,其相當直徑 D'如下: 二根一束 D'=1.4 db 三根一束 D'=1.7 db 四根一束 D'=2.0 db	麻	_ - _ 20cm



			主筋	90度標準	L 彎鉤延	伸(A1)				單位: cm	
鋼筋稱號(號數	鋼筋稱號(號數) D10(#3) D13(#4) D					D22(#7)	D25(#8)	D29(#9)	D32(#10)	D36(#11)	D39(#12)
主筋標準彎鉤延伸	‡(A1)	15.3	20.4	25.5	30.6	35.6	40.7	48.8	54.8	60.9	71.0

	非耐震	接頭區	具標準	彎鉤竹筒	節鋼筋之	受拉伸	展長度ℓ	dh		單位: cm			
fy(kgf/cm ²)	fc'(kgf/cm²)	D10(#3)	D13(#4)	D16(#5)	D19(#6)	D22(#7)	D25(#8)	D29(#9)	D32(#10)	D36(#11)			
	210	15	15	17	20	23	26	30	33	37			
	245	15	15	15	18	21	24	27	31	34			
	280	15	15	15	17	20	23	26	29	32			
2800	350	15	15	15	16	18	21	23	26	29			
	420	15	15	15	16	18	21	23	26	29			
	490	15	15	15	16	18	21	23	26	29			
	560	15	15	15	16	18	21	23	26	29			
	210	15	20	25	30	34	39	44	49	55			
	245	15	18	23	27	32	36	41	46	51			
	280	15	17	21	26	30	34	38	43	48			
4200	350	15	15	19	23	27	30	34	38	43			
	420	15	15	18	21	24	28	31	35	43			
	490	15	15	16	20	23	26	29	35	43			
	560	15	15	15	18	21	24	29	35	43			
	280	15	20	25	30	35	40	46	51	57			
	350	15	18	23	27	32	36	41	46	51			
5000	420	15	17	21	25	29	33	37	42	51			
	490	15	16	19	23	27	31	35	42	51			
	560	15	15	18	22	25	29	35	42	51			
	280	17	23	28	34	40	45	51	57	63			
	350	15	20	25	31	35	40	46	51	57			
5600	420	15	19	23	28	32	37	42	47	57			
	490	15	17	22	26	30	34	39	47	57			
	560	15	16	20	24	28	32	39	47	57			
附註	若有下列 (1)不能 (2)輕質	560 15 16 20 24 28 32 39 47 57 使用本表時,其垂直彎鉤平面之側向保護層須≥6.5cm,且90°彎鉤直線延長段之保護層≥5cm,若有下列條件時,上表值再乘該項係數。 (1)不能符合上述基本條件者 ————————————————————————————————————											
					Y 鋼筋彎鉤 作耐震接頭區	錨定示意圖 〕	<u> </u>						





1.擴頭使用於受拉竹節鋼筋應符合RC11圖號之規定。

2.本表適用於擴頭竹節鋼筋終止於具橫向圍東之耐震構架接頭核心,或同柱塑鉸區圍束條件處,則鋼筋間最小中心距允許降低至2.5db,柱鋼筋最小淨保護層允許降低至1.5d,擴頭鋼筋終止於接頭內時應延伸至接頭核心區之另一面。


	4	泉徑(mm)											
	fc'(kgf/cn	_	ϕ 6	ψ7	ψ 8	ψ9	<i>ψ</i> 10	<i>φ</i> 11	ϕ 12	<i>φ</i> 13	ϕ 14	ϕ 15	
		210	32	38	43	48	54	59	64	70	75	80	
		245	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	Г
		280	30	33	37	42	47	51	56	61	65	70	
	伸展	350	30	30	34	38	42	46	50	54	58	62	
	60	420	30	30	31	34	38	42	46	50	53	57	
麻		490	30	30	30	32	35	39	42	46	49	53	
面		560	30	30	30	30	33	36	40	43	46	49	
鋼		210	46	54	62	69	77	84	92	100	107	115	
線		245	43	50	57	64	71	78	85	92	99	106	
	+++++->>	280	40	47	53	60	67	73	80	86	93	100	
	搭接 l st	350	36	42	48	54	60	65	71	77	83	89	
		420	33	38	44	49	54	60	65	71	76	81	
		490	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
		560	30	33	38	43	47	52	57	61	66	71	
		210	20	20	23	25	28	33	39	46	53	60	
		245	20	20	21	23	26	30	36	42	49	56	Γ
	伸展	280	20	20	20	22	24	28	34	40	46	52	
	ℓd	350	20	20	20	20	22	25	30	35	41	47	
銲		420	20	20	20	20	20	23	28	32	37	43	
接		490	20	20	20	20	20	22	26	30	35	40	
麻面		560	20	20	20	20	20	20	24	28	33	37	
		210	24	28	32	36	40	47	55	65	75	86	
鍋線網		245	22	26	30	33	37	43	51	60	70	80	
	搭接	280	21	24	28	31	35	40	48	56	65	75	
	land land	350	20	22	25	28	31	36	43	50	58	67	
		420	20	20	23	26	28	33	39	46	53	61	Ĺ
		490	20	20	21	24	26	31	36	43	49	57	
		560	20	20	20	22	25	29	34	40	46	53	


附 1.本表搭接之鋼筋等級修正因數Ψg=1.10。


2.待伸展鋼線網間距大於10cm。 3.銲接麻面鋼線網在其伸展長度內需要一根橫交鋼線,且距離臨界斷面至少5cm。


> 上例 PROPORTION

	校對 CHECKED BY	修正說明 DESCRIPTION	化 D
	核准 APPROVED BY		









鋼筋續接器與擴頭鋼筋擴頭部之施工說明

一、 引用規範:

內政部國土管理署(2024),「混凝土結構設計規範」。

二、 適用範圍:

本標準圖適用於鋼筋混凝土耐震結構物,且符合表1之第三類(SA級)鋼筋續接器與表2之 HA級擴頭竹節鋼筋

三、 適用材料:

1. 鋼筋:

符合CNS 560「鋼筋混凝土用鋼筋」標準之SD420W、SD490W與SD550W熱軋竹節或螺紋 節鋼筋。

2. 續接器與錨定頭鋼材與接合材料:

鋼筋機械續接之續接器或擴頭竹節鋼筋之錨定頭,應選用適當強度的鋼材、及其接合材料 與適用的接合方式,使其續接器單體試件符合表1中第三類(SA級)續接器之強度、滑動 量與伸長率規定,其擴頭竹節鋼筋單體試件符合表2中HA級擴頭竹節鋼筋之強度與滑動量 規定。

四、 一般規定:

- 1. 工程承造廠商應於施工前提出鋼筋續接器與擴頭竹節鋼筋的施工與品質管制計畫書,經監 造單位同意後方可施工。施工與品質管制計畫書應至少包括下列項目:
- (a) 鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋的使用位置與施工可行性的評估。
- (b) 施工圖:應標示鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋的性能等級、配置位置、鋼筋間距、與混 凝土保護層等。
- (c) 鋼筋續接器或錨定部之接合材料規格,並標示對應的鋼筋強度等級
- (d) 鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋之工地現場組裝與工廠製作的流程與順序。
- (e) 施工自主檢查:施工期間施工應進行100%自主檢查合格,並詳實填寫自主檢查表。
- (f) 鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋製造廠商名稱,工程實績與施工人力計畫。
- (g) 鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋近三年合格率超過95%的性能驗證證明,此驗證應包括最大 偏移與最大轉角的容許誤差。
- 2. 續接部與擴頭部加工前,工程承造廠商應提出合格的鋼筋母材試驗證明。
- 3. 鋼筋的續接或擴頭端部應採用鋸切裁切平整,且與鋼筋縱向正交。
- 4. 鋼筋之螺牙部採用刨除(車牙)鋼筋母材方式製作,或螺牙部斷面積小於鋼筋標稱斷面積 者,僅能做為第一類(B級)續接器使用。
- 5. 採用銲接、車牙、滾牙、壓接等接合之續接器與擴頭竹節鋼筋,應於經參數校正且經驗證 符合其性能之工廠設備製造。
- 6. 鋼筋續接與擴頭竹節鋼筋須經監造單位抽驗合格後,方可進行混凝土澆置作業。

五、檢驗項目與取樣頻率:

- 1. 鋼筋續接器與擴頭竹節鋼筋檢驗包括:施工前性能驗證試驗與施工期間工地品質抽驗。
- 2. 施工前應出具三年內性能驗證試驗合格證明,其包含最大偏移與最大轉角容許誤差的合格 率須超過95%,經監造單位同意後方可使用。
- 3. 施工期間,施工單位應對鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋進行100%外觀檢查,不得使用超過 前述合格性能驗證試驗之容許誤差的鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋。外觀檢查應包括鋼筋續 接器或擴頭竹節鋼筋的位置、形式、密合度等項目。監造單位進行收抽驗,若契約未規定 抽驗比例,則以至少5%為宜。
- 4. 施工期間之工地品質抽驗,鋼筋續接器應依表3之取樣頻率進行表1的試驗項目;擴頭竹節 鋼筋應以1/100之取樣頻率進行表2的試驗項目。
- 5. 為使施工期間工地品質抽驗具有代表性,應由工地內已完成加工之鋼筋與續接器或擴頭部 抽樣,並在工地比照實際施工程序完成組裝,經送試驗室試驗合格後方可澆置混凝土。
- 6. 鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋之工地品質抽驗結果,若分別不符表1與表2之規定時,可依 CNS 2608標準進行重驗,重驗以一次為限。若重驗結果符合規定,該批視為合格;若重 驗結果仍不符合規定,則該批應予以拒收。
- 7. 若鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋之接合牙部外形為錐形者之錐形牙接合部,須以扭力板手抽 驗扭力值,抽驗時施加之扭力應不低於合格性能驗證試驗所列之標準扭力值,施工單位應 100%施加該扭力,監造單位之抽驗頻率應不得低於該批產品數量的15%;接合牙部外形為 平行形者之平牙接合部,抽驗時應檢查公頭鎖入或埋入母頭之長度,應不低於合格性能驗 證試驗所列之長度,施工單位應100%檢查,監造單位之抽驗頻率應不得低於該批產品數 量的15%。

六、 允收準則:

- 1. 鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋應依CNS 15560之試驗標準準備試件並試驗,試驗時不得對試 件進行預拉,惟指定負載、加載反復週次與循環週次等,應符合表1與表2之規定。
- 2. 鋼筋續接器續接與擴頭竹節鋼筋錨定試驗之力學性能合格標準分別列於表1與表2。
- 3. 除非另有規定外,試體之破壞模式,如斷裂位置、鋼筋拔出等,可不作為等級判斷或拒收 的理由。
- 4. 高塑性反復載重試驗過程若發生鋼筋挫屈之現象,該試驗視為無效而非不合格。

表1 鋼筋機械式續接試驗性能合格標準(混凝土結構設計規範 表26.6.5.2)

			合材	各標準	
試驗項目	加載程序	指標	第三類 (SA級)	第二類 (A級)	第一類 (B級)
		抗拉強度	≧1.25fy 且≥fu	(A級) ≥1.25fy 且≥fu ≤0.3mm 度 Z T T T T T T T T T T T T	≥1.25fy
	$0 \rightarrow 0.95 \text{Py} \rightarrow 0.02 \text{Py}$	殘留滑動量(δs)lc	≤0.3mm	≤0.3mm	≤0.3mm
單向拉伸及滑動試驗	→拉至破壞		≥9%,鋼筋尺度		
		續接處外鋼筋之	D32以下	\geq 4%	\geq 2%
		伸長率[1]	≧6%,鋼筋尺度	= ₹ 70	<i>≡270</i>
			D36以上		
		抗拉強度	不適用	不適用	\geq 1.25fy
重複負載及滑動試驗	0 → (0.95Py ↔ 0.02Py)x30□	滑動量(δs)30c	不適用	不適用	≤0.3mm
里後貝取以/月野武嶽	→ 拉至破壞	續接處外鋼筋之 伸長率[1]	不適用	第二類 (A級) ≥1.25fy 且≥fu ≤0.3mm 不適用 不適用 ≥1.25fy 且≥fu ≤0.3mm ≤0.9mm 不適用	≥2%
		抗拉強度	≧1.25fy 且≥fu	- 1	不適用
	0 →(0.95Py ↔ - 0.5Py)x16□	滑動量(δs)16c- (δs)1c'	≤0.3mm	≤0.3mm	不適用
高塑性反復負載試驗	\rightarrow (n δ y \leftrightarrow − 0.5Py)x8 \square	滑動量(δs)24c	≤0.9mm	≤0.9mm	不適用
	→(2n δ y ↔ - 0.5Py)x8回	滑動量(δs)32c	≤1.8mm	不適用	不適用
	→ 拉至破壞[2]		≥9%,鋼筋尺度		
		續接處外鋼筋之	D32以下	第二類 (A級) 第一類 (B級) ≥1.25fy	不適田
		伸長率[1]	≥6%,鋼筋尺度		1 12/11
			D36以上		

註: [1]續接處外兩側鋼筋伸長率之較大值。

- [2] SD 420W鋼筋,塑性倍率 n=6; SD 490W鋼筋,塑性倍率 n=5.5;
- SD 550W鋼筋,塑性倍率 n=5; SD 690鋼筋,塑性倍率 n=4。

表2 HA級擴頭竹節鋼筋機械性質(混凝土結構設計規範表 20.2.1.6)

加載程序[1]	指標	HA級合格標準
$0 \rightarrow 0.67 \text{Py} \rightarrow 0.02 \text{Py}$	抗拉強度	≥1.25fy且≥fu
→拉至破壞	接合處殘留滑動量 (δs)1c	≤0.3mm

註[1]:無滑動疑慮者可直接拉至破壞


- 擴頭鋼筋的應用限制:
- (a)符合表2之機械性質
- (b)鋼筋尺度不得大於 D36
- (c)擴頭淨承壓面積 Abrg 應至少 4Ab (即擴頭部的全斷面積為5Ab)
- (d)混凝土應為常重混凝土
- (e)鋼筋淨保護層應至少 2db, 若由耐震設計之圍束鋼筋圍束者,可為1.5db。
- (f)鋼筋間中心距至少 3db, 若由耐震設計之圍束鋼筋圍束者,可為2.5db
- 其中: db為鋼筋直徑, Ab為鋼筋斷面積。

表3 鋼筋機械續接施工期間各號數最低取樣頻率(混凝土結構設計規範 表26.6.5.1)

試驗項目	第三類(SA級)或第二類(A級)機械式續接 取樣頻率	第一類(B級)機械式續接 取樣頻率
單向拉伸及滑動試驗	1/100	1/100
重複負載及滑動試驗	不適用	1/1000
高塑性反復負載試驗	1/1000	不適用

山海觀大樓結構補強工程


受計 ESIGNED BY	校對 CHECKED BY	修正說明 DESCRIPTION	
會圖 DRAWN BY	核准 APPROVED BY		



構件	尺寸表				單位	:公分
X	斷面尺寸 (D×XDy)	編	號	備	註	
柱	70×70	P1 (外構:	架增柱)	補強範圍: 月		:B1~9F :B1~9F
	70×40	P2 (外構:	架增柱)	補強範圍:中		:B1~9F :B1~9F
	变 X滐	·····	······號	備	盖	
樑	45×65	B1(外構	架增梁)			:2FL~10FL :2FL~10FL
	70x50	B2(既有相	注間增架)			:2FL~10FL :2FL~10FL
	牆厚	編	號	備	註	
牆	12(既有)+13(增厚)) RW5		補強範圍:中		:2F~9F :1F~9F


**本平面圖尺寸及高程以現場為準.
**禁止使用海砂及輻射鋼筋.
補強構件材料強度:
1.鋼筋強度:
 fy=4200 kgf/cm² (#6~#10)
 fy=2800 kgf/cm² (#3~#5)
2.混凝土強度:
 fc'=280 kgf/cm²

標準層結構補強配置圖(中山棟) 說明:1.仁里棟於相對位置,補強方式與中山棟相同,詳各層平面圖。 2.B1層增柱及B2層增牆,補強配置詳各層平面圖。



#4@10

2-#8 4-#8





註:1.P1柱之側面與既有柱以植筋連接,詳S2-03。 2.P1柱之主筋,B1層配置方式詳S2-03。

	RC1
B1	
主 筋	● 12-#8
梁柱接頭箍筋	接頭區 : #4@10
柱圍束區箍筋	圍東區 : #4@10
柱中央區箍筋	非圍束區 #4@10
斷面尺寸	45x50


註:RC1柱之主筋,需確實以植筋工法植入上下端RC梁。

		主任 主十		修正説明	修改日期			張號	圖號
	山海觀大樓結構補強工程	BESIGNED BY 繪圖 DRAWN BY	CHECKED BY 核准 APPROVED BY	DÉSCRIPTIÓN ————————————————————————————————————	DATE	PRÓPORTION (2)	補強構件配筋圖(一)	SHEET NO.	S2-02





梁鋼飯與EPOXY複合材補強



A-A SEC. 註:鋼鈑厚度為6mm

施工步驟:

- 1.先期表面處理將混凝土表面鬆動部份全面清除.
- 2.所有裂縫以低速低壓注入工法修復.
- 3.粉刷層打毛至RC結構體以利膠結材接著.
- 4.依設計需求將鋼板裁切及鑽孔,並以化學錨栓固定鋼板, 化學錨栓之間距依設計要求配置.
- 5.以EPOXY封塞劑彌封並預留注入孔及透氣口.
- 6.以持續性低壓低速灌注特配EPOXY之膠結材料,
- 灌注時應以由下往上之順序為原則.
- 7.鋼板表面之鐵鏽去除,並以EPOXY漆作防鏽處理

本工程為一高品質作業。

承包商應於工程安全、施工品質 、材料品質、材料選擇等方面力 求達到高品質水準。

本圖應參閱並配合其他相關之圖 說及合約,共為本工程合約之一 部份。未有一致時承包商應遵從 較嚴格規定或技師指定辦理,有 未盡事宜應先徵詢技師再行施工

承包商對現場應確實瞭解堪查及 測量。本工程內各項目進行前承 包商應照圖放樣,施工時應依據 最新修正之資料並核對現場尺寸 ,如有需要承包商應繪製現場施 工詳圖。


封塞用 EPOXY規格


試驗項目	單位	試驗方法	試驗值要求
硬化時間	分	CNS10142	30分鐘以上
黏度	CPS	CNS10142	不垂流
抗壓強度	kgf/cm²	CNS10142	>500kgf/cm²
抗彎強度	kgf/cm²	CNS10142	>200kgf/cm²
抗拉強度	kgf/cm²	CNS10142	>180kgf/cm²
接著強度	kgf/cm²	CNS10142	>80kgf/cm²
硬化收縮	%	CNS10142	3 %

灌注用EPOXY規格

修改日期 DATE 比例 PROPORTION

試驗項目	單位	試驗方法	試驗值要求
硬化時間	分	CNS10142	30分鐘以上
黏度	CPS	CNS10142	不垂流
抗壓強度	kgf/cm²	CNS10142	>900kgf/cm²
抗彎強度	kgf/cm²	CNS10142	>600kgf/cm²
抗拉強度	kgf/cm²	CNS10142	>300kgf/cm²
接著強度	kgf/cm²	CNS10142	>100kgf/cm²
硬化收縮	%	CNS10142	3 %





TYPE-B1 裂縫寬度 0.3 mm以上 (含 0.3 mm) 之結構性裂縫

施工步驟:


- 1.構材之損壞情形:裂縫寬度0.3mm以上(含0.3mm)之結構性裂縫,裂縫深度發展進入結構體。
- 2. 適用:鋼筋混凝土構材。

3.施工順序:


- (1)表面磨除:使用砂輪機沿裂縫兩側各磨除寬度約為1cm,深度達粉刷層,磨平至露出堅實的表面。
- (2)表面清理:以高壓空氣吹淨磨除面,有油漬時須以溶劑拭去。
- (3)裂縫封塞:使用環氧樹脂封塞填縫劑把裂縫的表面確實封固,使注入的環氧樹脂不致流失, (標準為沿裂縫 作寬度 30mm, 厚度 2mm的封帶); 封塞需飽滿, 至少與周邊表面齊平。
- (4)封塞劑養生:確定封塞填縫劑不得硬化。
- (5)決定安裝底座的位置:視裂縫寬度和形狀,決定安裝底座的位置,其中注射筒間距不得大於30cm。
- (6)安裝底座:使用環氧樹脂密封劑把注入用底座安裝好並使其固定,底座的中心與裂縫中心必須吻合。
- (7)注入:把防落注射筒安裝在底座上,安裝好加壓用橡膠圈,開始注入作業(裂縫較寬時,經由底座先期注入)。
- (8)硬化養生:注入的環氧樹脂硬化後,撤去注射筒。
- (9)表面修飾:卸除底座,用砂輪機磨除封塞劑,使表面平坦。

裂縫注射劑

a-c inc inc in 711 711			
測試項目	測試方法	規範值	備註
抗壓強度	ASTM D695	600 kgf/c㎡以上	
抗拉強度	ASTM D638	200 kgf/c㎡以上	
抗彎強度	ASTM D790	400 kgf/c㎡以上	
抗張剪斷接著強度	ASTM C882	120 kgf/c㎡以上	



高壓止漏灌注立面示意圖 UNIT=cm,S=N.T.S.



TYPE-B2 混凝土結構體滲水


施工步驟:

- 1.構材之損壞情形:混凝土梁、柱、牆滲水。
- 2. 適用:鋼筋混凝土構材。

3.施工順序:

- (1)鑽孔:於裂縫兩側5cm~10cm處,傾斜30°至45°鑽孔(孔徑 Ø12mm)至結構體厚度之 一半處;孔距為20~30cm。
- (2)鑽孔達裂縫:由於一般結構體裂縫屬不規則狀,故須特別注意鑽孔 時須與裂縫 之破裂面交叉。
- (3)安裝:安裝逆止注射器。
- (4)注入:注射器安裝完成後,以高壓灌注機由下往上注入單液發泡PU, 至PU於結 構體表面滲出時,才可停止。
- (5)封孔:灌注完成後,去除注射針頭,將孔洞以封口材封孔。
- (6)表面修飾:用砂輪機磨平表面,使表面平坦。
- (7)飾面層:依原有外觀復原。 發泡 PU材質

密度 (23℃)	1.1 g/crħ
黏度 (23℃)	250~350 mpas
與水重量混合比	單液發泡PU:水==40:1
硬化泡體密度 (23℃)	$0.1 \pm 0.02 / cm$
膨脹率	10~20倍
反應時間 (與2%水混合)	20~40秒
開始反應時間	80~90秒
發展期	3~4分
形成期	20分




TYPE-B3 磨石子地面裂縫

施工步驟:


- 1.構材之損壞情形:裂縫寬度0.3mm以上(20.3mm)之結構性裂縫, 裂縫深度發展進入結構體。 2.適用:鋼筋混凝土構材。
- 3. 施工順序:
 - (1)表面清理:清潔裂縫處表面,有油漬時須以溶劑拭去。
 - (2)裂縫封塞:使用環氧樹脂封塞填縫劑把裂縫的表面確實封固,使注入的環氧樹脂不致流失 (標準為沿裂縫作寬度 30mm, 厚度 2mm的封帶); 封塞需飽滿, 至少與周邊表面齊平。
- (3)封塞劑養生:確定封塞填縫劑不得硬化。
- (4)决定安裝底座的位置:視裂縫寬度和形狀,決定安裝底座的位置, 其中注射筒間距不得大 於30cm。
- (5)安裝底座:使用環氧樹脂密封劑把注入用底座安裝好並使其固定,底座的中心與裂縫中心 必須吻合。
- (6)注入:把防落注射筒安裝在底座上,安裝好加壓用橡膠圈,開始注入作業(裂縫較寬時,經 由底座先期注入)。
- (7)硬化養生:注入的環氧樹脂硬化後,撤去注射筒。
- (8)表面修飾: 卸除底座, 用砂輪機磨除封塞劑, 使表面平坦。
- (9)飾面層:依原有外觀復原。

註:1.本圖適用於標示LC1、LB1、LW1、LF1之修復。



鋁門窗規範:


- 一.鋁門窗框之鋁擠型品質需符合CNS-2257-H3027之規定。
- 三.鋁料表面採用粉體塗裝處理膜厚40u以上(顏色及表面處理方式由業主指定)。
- 四.安裝時所用焊接,並經鍍鋅或防?處理。
- 五.門窗組合用之五金零件及螺絲,均需使用無磁性不?鋼製成。
- 六.本工程橫拉窗採用氣密隔音窗,且需附氣密連動把手,外框需在10cm以上。
- 七.本工程凡同等品皆可採用,唯鋁擠型斷面尺寸不得小於圖示。
- 八.承商須提送把手、門鎖樣品或型錄,經業主及監造單位選定後,方可採用。
- 九.本工程鋁門窗之承商於製造前需繪製施工詳圖 (含1:1鋁窗擠型斷面圖)及原廠同窗型測試報告 (一年內),經監造單位查核通過後,始可製造施工。
- 十.製造廠商需有擠型及加工設備之一貫作業工廠,不可交由協力廠製造,需附原廠成品窗出廠證明。
- 十一.本圖說其尺寸僅供參考,承包商須依裝設位置現場實際尺寸丈量為準。



2F底版下新增設ST15鋼飯詳圖 註: M12化學螺栓,採5.8級不鏽鋼材質, 最低破壞強度Fu=50kg/m㎡;降伏強度Fy= 40kg/m㎡; 試驗破壞強度應達1.25Fy

冠偉工程顧問和	有限公司
台北市大安區建國南路一段160號9樓之2	電缸 (02)2701-0234

S2-07



B1層新增設P3鋼柱底端接合詳圖

註:1.M28化學螺栓,採5.8級不鏽鋼材質,

最低破壞強度Fu=50kg/m㎡; 降伏強度Fy= 40kg/m㎡; 試驗破壞強度應達1.25Fy

2:鋼柱頂端焊接於梁之包覆補強鋼板。

元式律工程雇員問有限之一司 出市大程題略-別60粉樓22 電(02)2701-0234 星 知海觀大樓結構補強工程		記 記 DESIGNED BY	校對 CHECKED BY	修正說明 DESCRIPTION	修改日期 DATE	上例 PROPORTION 圖	B1扇轮检验P3網柱序烘袋企業區	虎 WING NO.
	繪圖 DRAWN BY	核准 APPROVED BY				B1層新增設P3鋼柱底端接合詳圖	S2-08	